

# Naturalan

Der robuste Natur-Designboden.



**ZIRO**  
Die Welt der Böden



Naturalan | Oak Cairns





## Nachhaltiger Naturboden. Großformatig und belastbar.

Der ökologische und wohngesunde Designboden Naturalan besteht aus besten, natürlichen Rohstoffen und verbindet gesundes Wohnen mit höchster Strapazierfähigkeit und ausdrucksstarken Designs. Der kunststofffreie Naturboden setzt sich ausschließlich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Rapsöl, Kautschuk und anderen Naturfasern zusammen. Daraus entsteht ein moderner, hochwertiger und komfortabler Bodenbelag, der dank seiner Robustheit gleichermaßen in privaten sowie in gewerblich genutzten Räumen einsetzbar ist.

Optisch sind die Naturalan-Böden ein wahres Highlight. Ausdrucksstarke Oberflächen in authentischen Holz- und Steindesigns unterstützt durch ihre matten, strukturierten Oberflächen geben jedem Raum seinen individuellen Charakter. Die Bodenbeläge überzeugen mit seltenen großformatigen Dielen, was Räumen Größe und Ausdruck verleiht.

## Starker Boden mit vielen Vorteilen:

- | Natürlich und nachhaltig
- | Frei von Kunststoffen
- | Elastisch
- | Extrem robust (Klasse 33)
- | 180 m<sup>2</sup> ohne Dehnfugen verlegbar
- | XXL-Dielenformat
- | Authentische Holz- & Steindesigns
- | Matte, strukturierte Oberflächen
- | In der Schweiz produziert





# Naturalan | Holzdekore

Der robuste Natur-Designboden.



Oak Cairns



Oak Darwin



Oak Rockhampton



Oak Devonport



Oak Melbourne



Walnut Makay

Dielenformat:  
9 x 1.815 x 305 mm

XXL-Diele

Oberfläche:  
Inline-Struktur

Kante:  
4-seitige Super-Mikrofase



# Naturalan | Dielenaufbau

Der robuste Natur-Designboden.


Oberfläche:

3-fache Beschichtung  
mit **HotCoating®**  
Inline-Struktur

**1,0 mm Naturfaser-Auflage**  
3-facher Basis-Farbauftrag  
Digitaldruck

**6,8 mm HDF**  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

**1,2 mm Presskork**  
(Trittschalldämmung)



# Naturalan | Technische Daten

Der robuste Natur-Designboden.

## Prüfwerte

Abriebklasse (EN 13329)	AC 5
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.300 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-Bo2)	> 7
Resteindruck (EN 433)	0,08 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,08 m <sup>2</sup> x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life











Naturalan | Gladstone grey



Naturalan | Artstone Lismore



# Naturalan | Steindekore

Der robuste Natur-Designboden.



Gladstone Grey



Granit Gisborne



Artstone Lismore

Dielenformat:  
9 x 915 x 620 mm

Oberfläche:  
Inline-Struktur

Kante:  
4-seitige Super-Mikrofase

